

HALOVELOURS NEO

PEINTURE DE FINITION VELOUTÉE À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES EN DISPERSION AQUEUSE

- Travaux de décoration neuf ou rénovation
- Fonds traditionnels du bâtiment intérieur (murs et plafonds)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS CONNEXES
NF 130
www.ecolabels.fr

QUALITÉS DOMINANTES

- Grand confort d'application
- Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
- Grande blancheur
- Bel aspect soyeux
- Faible odeur
- Faible COV : <1 g/L COV



CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 7b2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Velouté
Mesure de brillance	3 à 4,5 sous 60° 14 à 18 à sous 85°
Teintes	Blanc et bases à teinter (80 000 teintes disponibles).
Masse volumique	1,34 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	42 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	55 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	7 à 10 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon microfibre ou polyamide texturé 12 à 14 mm, pistolet airless.
Séchage à 20°C	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 4 à 6 heures par un produit en phase aqueuse Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Entretien	Lavable classe 1 en blanc et teintes selon le test d'abrasion humide. Normes NF EN ISO 11998 et NF EN ISO 13300.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet airless buse de 17 à 19 : dilution 5% d'eau.
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION AOÛT 2026
Annule et remplace les précédentes.

GROUPE HBF
www.comptoirdelours.fr

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs (enduits, plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton, briques ou anciennes peintures).

Les supports doivent être **propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts ou absorbants application de HALOPRIM ou HALOFIX (adapter la dilution jusqu'à 3% d'eau par rapport à la porosité du support puis 2 couches d'HALOVELOURS NEO.

Sur anciennes peintures préparées appliquer directement 2 couches d'HALOVELOURS NEO.

Sur fonds tachés (sue, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante. Attendre 24 heures avant de recouvrir avec 2 couches d'HALOVELOURS NEO.

HALOVELOURS NEO s'applique en 2 couches convenablement préparées.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.comptoirdelours.fr
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum <1g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.