



BOMAT300 excellence

PEINTURE MATE À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE
EN DISPERSION AQUEUSE

- Intérieur, neuf ou en entretien
- Décoration des supports traditionnels du bâtiment
- Murs et plafonds, en pièces sèches



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

QUALITÉS DOMINANTES



- Agréable à l'application
- Bon pouvoir opacifiant
- Séchage rapide
- Grande blancheur

- Odeur faible
- Pas de projections
- Faible COV : <1 g/L COV

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 :
Famille I classe 7a2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat
Mesure de brillance	1,4 - 1,8 à 85°
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,49 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	32 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	54 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 10 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon polyester tissé 13 mm - microfibre 12 mm ou polyamide texturé 12 à 14 mm, pistolet Airless
Séchage à 20° C	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable après 12 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support
Entretien	Classe 2 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Température d'application	Minimum 7°C maximum 30°C idem pour la température du support.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi, sur support absorbant ou application au pistolet, dilution 5 à 7 %.
Nettoyage des outils	Eau

SUPPORTS

Fonds courants intérieur (enduits plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton intérieur et dérivés, briques ou anciennes peintures adhérentes).

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Fonds courants intérieurs, murs et plafonds bruts ou absorbants appliquer HALOPRIM ou HALOFIX pur ou dilué jusqu'à 5 % selon porosité du support puis 2 couches de BOMAT 300 Excellence sans dilution.

Sur anciennes peintures mates (ou satinées et brillantes préparées) appliquer une couche de BOMAT 300 Excellence dilué à 5 % en couche d'impression et une couche sans dilution en finition.

Sur fonds tachés (suié, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante. Attendre 24 à 48 h selon température et hygrométrie ambiante avant de recouvrir avec 2 couches de BOMAT 300 Excellence sans dilution.

BOMAT 300 Excellence s'applique en 2 couches sur fonds convenablement préparés.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site comptoidelours.fr
Conditionnement	16 L
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum <1g/L de COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.