



BRIOBOIS IMPRÉGNATION

**LASURE D'IMPRÉGNATION INCOLORE
SATINÉE À BASE DE RÉSINES ALKYDES
POUR LA PRÉPARATION DES BOIS**

- Toutes menuiseries, neuves ou anciennes
- Bois courants intérieurs et extérieurs, à l'exception des essences anti oxydantes (doussié, iroko, padouk...)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 4a

QUALITÉS DOMINANTES

- Grande facilité d'application
- Très bonne pénétration
- Bon pouvoir de fixation
- Nourrit et stabilise le bois avant finition.
- Favorise l'adhérence des couches de finition



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Incolore satinée
Teintes	Incolore et teintes
Masse volumique	0,92 (+/-0.05) g/cm ³
Extrait sec volumique	26% (+/- 2 %)
Extrait sec massique	31 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	15 m ² /l
Matériel d'application	Brosse spalter, rouleau (microfibres 10 mm recommandé) - pistolet
Séchage à 20°	Hors poussières 2 h - Sec : 6 h Recouvrable : 24 h. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Température ≥ 8°C et taux d'hygrométrie ≤ 70% d'Humidité Relative
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	White-spirit

BRIOBOIS IMPREGNATION

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

SUPPORTS

Pour tous bois courants intérieurs et extérieurs (volets, charpentes, bardages, clôtures) en bois nu, à l'exception des essences anti oxydante (Teck, Iroko, Niangan, Doussié...).

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Bois neufs ou mis à nu	Ponçage, époussetage	1 couche BRIOBOIS IMPREGNATION	FINITION • EN INTERIEUR 1 ou 2 couches de finition au choix de : BRIOBOIS GEL ou BRIOBOIS ou HALOBOIS ou HALOPAQUE • EN EXTERIEUR 2 couches de finition
Bois tendres non résineux (Framiré, Okoumé, Peuplier, Séquoïa)	Ponçage, époussetage	1 couche BRIOBOIS IMPREGNATION	
Bois tendres résineux (Pin sylvestre, épicéa, sapin, mélèze, pin maritime)	Elimination des coulures de résine par raclage et nettoyage solvant (alcool à brûler). Nettoyage, ponçage, époussetage	1 couche BRIOBOIS IMPREGNATION	
Bois durs gras (Doussié, Merbau, Niangan, Teck...)	Dégraissage soigné au solvant (préférer les diluants sec de type cellulosique). Ponçage, époussetage.	1 couche BRIOBOIS IMPREGNATION	
Bois durs à tanin (Chêne, Châtaignier)	Elimination des taches avec Solution d'acide oxalique (100 à 200g/l). Rinçage, ponçage, époussetage.	1 couche BRIOBOIS IMPREGNATION	
Bois lasurés ou peints en bon état	Lessivage, rinçage, ponçage léger, époussetage.	2 couches de finition au choix : Sur ancienne lasure : BRIOBOIS GEL ou BRIOBOIS ou HALOBOIS Sur ancien bois peint : HALOPAQUE	
Bois lasurés ou peints en mauvais état	Elimination par ponçage. Décapage, ou grattage, époussetage.	1 couche BRIOBOIS IMPREGNATION	

PRÉCAUTIONS

La protection contre les UV se faisant par l'intermédiaire des pigments, BRIOBOIS IMPRÉGNATION **doit toujours être associée à une finition bois** (lasure, vernis, vitrificateur, peinture) en teinte bois ou en teintes colorées.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/e) : 400 g/l Ce produit contient maximum 400 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.