



BRIOFLASH MAT

PEINTURE MATE MICROPOREUSE BOIS ET MULTI-SUPPORTS EN PHASE SOLVANT

- Direct en 2 couches pour la protection des bois et des métaux (sur primaire anti corrosion), sur anciennes peintures adhérentes soigneusement préparées et autres matériaux (voir supports)
- Adapté aux travaux de maintenance sur site
- Ne pas utiliser sur primaires riches en zinc et sur acier galvanisé



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION
NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 4a

QUALITÉS DOMINANTES



- Multi-supports (voir supports)
- Recouvrement rapide par lui-même, 2 h à 20°C
- Facilité d'application. Garnissant. Bon rendu
- S'applique même à base température, jusqu'à 5°C
- Très bonne résistance aux intempéries.
- Microporeux, imprègne les bois tout en laissant respirer
- Bloque les tanins et certaines taches comme les taches d'eau
- Excellente lessivabilité, résistance aux lustrages et aux taches
- Protection d'aspect mat velours en 2 couches sur bois en intérieur (3 couches en extérieur)
- Existe en aspect satin

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat velours tendu
Mesure de brillance	< 10 (angle 60°)
Teintes	Blanc et teintes. <i>Attention : les peintures alkydes ou glycérophaliques ont une tendance naturelle au jaunissement en l'absence de lumière. La chaleur et certains produits chimiques comme l'ammoniaque peuvent amplifier le phénomène.</i>
Masse volumique	1,35 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	53 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	72,2 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	10 à 12 m ² /litre pour 50 µm secs, soit 105 µm humides
Matériel d'application	Brosse - Rouleau polyamide ras fil continu 9 mm - Sur huisserie bois ou métal, pour un aspect tendu - Laqueur polyester tissé 4/6 mm (Microfibre 6 mm possible).
Séchage à 20°	Séchage à 20°C / 10°C / 5°C Sec au toucher : 2 h / 5 h / 6 h Apparent complet : 24 h / 28 h / 30 h Recouvrement minimum : par lui-même : 2 h à 20°C (ne pas appliquer sur supports condensés)
Température d'application	Température du support : 5°C à 25°C - Température ambiante : 5°C à 30°C Hygrométrie : maximum 80 % HR
Entretien	Abrasion humide (ISO 11988) Classe 1
Dilution	A la brosse prêt à l'emploi - Au pistolet airless dilution de 0 à 5 % de white-spirit. Au pistolet pneumatique 5 à 10 % de white-spirit.
Nettoyage des outils	White-spirit ou white-spirit désaromatisé D40

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524 Avenue de la Pompignane - 34000 Montpellier
Tél. 04 67 68 34 52 - Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION JANVIER 2022
Annule et remplace les précédentes.

BRIOFLASH MAT

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

SUPPORTS

Menuiseries intérieures et extérieures bois ou (métalliques sur primaire adapté), placoplâtre, plâtre et dérivés, béton, alu et PVC rigide, anciennes peintures préparées.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage, époussetage des anciennes peintures satinées ou brillantes.

Sur les métaux : après élimination de la rouille et dégraissage, appliquer un primaire adapté tel que BRIOPRIMER 380 et 2 couches de BRIOFLASH MAT sans dilution.

Sur anciennes peintures adhérentes en bon état : lessiver si besoin, poncer légèrement pour mater la brillance puis appliquer directement 2 couches de BRIOFLASH MAT.

Sur fonds bruts ou absorbants compatibles : appliquer une couche BRIOFLASH MAT dilué de 5 à 10 % selon porosité et une couche sans dilution en finition.

Bois : égrenage suivi d'un dépoussiérage. Appliquer sur bois sec, nu et propre et appliquer 2 couches de BRIOFLASH MAT en intérieur. En extérieur pour une finition mat (3 couches, diluer la première couche selon absorption du bois de 5 à 10 % de white-spirit.

Sur supports durs ou fermés (pvc, anciens plastiques durs, vernis...) : appliquer après ponçage 2 couches de BRIOFLASH MAT sans dilution.

PRÉCAUTION

Ne pas utiliser sur primaires riches en zinc et sur acier galvanisé.

Ne pas utiliser sur des bois exsudants, des résines anti siccatives (doussié, iroko, padouk...).

Ne pas appliquer sur supports condensés.

Bien **homogénéiser** le produit de préférence à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Maximum 12 mois en emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.comptoirdelours.fr
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classification COV	371 g/litre (mat) classe de COV iPS, valeur maxi de la classe 500 g/ Valeur maxi de la classe de COV iPS, 500 g/l. Ce produit contient maximum 371g/l COV

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524 Avenue de la Pompignane - 34000 Montpellier
Tél. 04 67 68 34 52 - Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION JANVIER 2022
Annule et remplace les précédentes.

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.