



BRIO SP

PEINTURE OPACIFIANTE SATINÉE POCHÉE À BASE DE RÉSINE ALKYDE EN PHASE SOLVANT

- Protection et décoration des menuiseries intérieures bois ou métalliques
- Utilisation possible en extérieur (peu exposé sous abri)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 4a

QUALITÉS DOMINANTES



- Thixotrope, bonne tenue à la brosse et au rouleau
- Grande facilité d'application
- Opacifiante et garnissante
- Ne coule pas, bon enrobage des arêtes
- Masque les légers défauts de surface
- Odeur faible
- Résistance aux nettoyages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Satin, poché doux arrondi
Mesure de brillance	30 à 60°
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,61 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	65 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	81 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 12 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse - rouleau (laqueur 4/6 mm polyester tissé pour un grain fin ou polyamide fil continu 8-9 mm pour un grain poché)
Séchage à 20°	Sec au toucher : 5 à 7 heures. Recouvrable après 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75 % maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support
Entretien	Lavable et lessivable classe 1 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 1199
Dilution	Prêt à l'emploi. En cas de d'application au pistolet, peut être dilué au white-spirit jusqu'à 5 %
Nettoyage des outils	White-spirit

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION SEPTEMBRE 2024
Annule et remplace les précédentes.

SUPPORTS

Intérieur et extérieur sous abri ou peu exposé, sur menuiseries bois (ou métalliques sur primaire adapté) et anciennes peintures après préparation.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Bois et dérivés appliquer un primer adapté tel que BRIOTECH ou (HALOTECH si bois non tannique) puis 2 couches de BRIO SP.

Sur métaux bruts ou déjà peints appliquer une couche d'un primaire antirouille tel que BRIOTECH et 2 couches de BRIO SP.

Sur supports durs ou fermés (pvc, anciens plastiques durs, anciennes laques, vernis...) appliquer, après ponçage, une couche d'un primaire adapté tel que BRIOTECH ou HALOTECH et 2 couches de BRIO SP.

Sur anciennes peintures adhérentes en bon état poncer légèrement, dépoussiérer et appliquer directement 2 couches de BRIO SP.

BRIO SP s'applique en 2 couches sans dilution sur fonds préparés.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer sur des bois à constituant anti-oxydant (iroko, padouk).

Pour les boiserie extérieures exposées aux intempéries, on préférera un produit spécifique pour le bois bénéficiant d'une protection fongicide du film de peinture.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.comptoirdelours.fr
Conditionnement	Bases M et TR : 0,75 l - 2,5 l - 12,5 l Blanc : 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/d) : 300 g/l Ce produit contient maximum 300 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.