

COLLE PAPIERS PEINTS XL

Colle prêt à l'emploi, enrichie en résine, pour le collage des papiers vinyls, vinyls expansés à relief, papiers peints spéciaux velours, ingrains..., revêtements textiles légers.



PRODUIT RÉSERVÉ
AUX PROFESSIONNELS



Utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

DESTINATION

Toutes pièces en intérieur, adaptée à la pose en cuisine et salle de bain.

AVANTAGES

Prêt à l'emploi
Haute performance, renforcée en résine
Adaptée à tous types de papiers peints
Adaptée dans les locaux humides
Produit gélifié, application facile
Ne coule pas
Ne tache pas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION	Colle en pâte à base d'amidon, d'éther de cellulose, de résine, d'eau et d'agents de conservation
ASPECT	Gel onctueux de couleur légèrement blanc. Transparente après séchage
CONSOMMATION	200 g/m ²
TEMPS OUVERT*	40 minutes, variable selon température ambiante
PRISE DÉFINITIVE*	12 à 24 heures
NETTOYAGE	Mains, taches et outils se nettoient facilement à l'eau froide
CONDITIONNEMENT	15 Kg
STOCKAGE	6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs (température de stockage entre 0 et 30°C) 1 à 2 mois après la première ouverture.

* Les critères de temps de gommage, temps ouvert et prise définitive du collage, sont fonction de la température, de l'humidité ambiante, de la quantité de colle déposée et de la porosité des supports.

SUPPORTS ADMIS

Plaques de plâtre.
Carreaux de plâtre.
Béton ou enduit ciment
Enduits du peintre, enduits de lissage muraux.
Supports anciens convenablement préparés.

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le D.T.U. 59.4 "Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux" définit les règles professionnelles de préparation des fonds. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Le D.T.U. 59.4 indique les degrés d'humidité maximum admis : support base plâtre : 5 % / bois et dérivés : 12 % ± 2 %.

Le fond doit être plan, sain, sec en permanence (non exposé à des remontées d'humidité), propre, solide, dégraissé et dépoussiéré, de porosité normale.

Fonds absorbants

- Reboucher les trous ou fissures.
- Fixer les fonds friables ou farineux avec l'un de nos primaires adaptés.
- Imprimer les plaques de plâtre à parements cartonnés (placoplâtre®) avec un solvanté (obligatoire sur plaques hydrofugées) ou un de nos primaires phase aqueuse.

Proscrire les impressions riches, nourrissantes ou les mélanges du type "restes de peintures", susceptibles de bloquer les fonds.

Anciens fonds peints

Éliminer les peintures écaillées ou mal adhérentes. Dépoussiérer les peintures anciennes ou brillantes par un lessivage alcalin, puis rincer. Poncer jusqu'à l'obtention d'un fond normalement absorbant nécessaire à l'accrochage normal de la colle, éliminer les poussières dues au ponçage.

■ ENCOLLAGE ET POSE

- Utiliser la colle telle quelle sans adjonction d'eau avec un rouleau 12 mm minimum.
- Encoller suffisamment et régulièrement le support sur une surface légèrement supérieure à un lé, au moyen d'un rouleau à poil moyen à raison de 200g/m².
- Laisser détremper le lé selon les indications du fabricant (environ 5 à 10 mn). Il est possible de préparer plusieurs lés à l'avance dans la limite de 40 mn de temps de séchage de la colle.
- Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de haut en bas et du centre vers la périphérie. Nettoyer les bavures avec une éponge et passer une roulette pour finir les joints.
- Éliminer les taches de colle fraîches à l'aide d'une éponge humide.
- Les arasements au ras du plafond et des plinthes seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine, guidé par un couteau à enduire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lire attentivement la notice de pose et suivre scrupuleusement les conseils du fabricant de revêtement.
- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 10 et 25°C.
- Sur fonds tendres, appliquer un durcisseur de fond.
- Craint le gel.

CONSEILS : Afin de les stabiliser, entreposez vos rouleaux de papiers peints sur les lieux de pose au moins 48 h à l'avance.

Un pré encollage du support avec une dilution de la colle PROTECHNIC COLLE PAPIER PEINT XL à raison de 1 volume de colle pour 3 à 4 volumes d'eau peut être avantageux pour faciliter l'ajustement des lés.

CLASSIFICATION



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

GROUPE HBF

524, avenue de la Pompignane
34000 MONTPELLIER - Tél. 04 67 68 34 52
contact@habitationbatiment.com
www.comptoirdelours.fr