



ELILAQUE VELOURS

PEINTURE LAQUE ALKYDE VELOUTÉE EN PHASE SOLVANT

Laque d'aspect veloutée tendu pour la protection et décoration des menuiseries bois ou (métalliques sur primaire adapté) en intérieur



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 4a

QUALITÉS DOMINANTES



Grande facilité d'application
Garnissant, Bon enrobage des arêtes
Opacifiante
Ne coule pas
Aspect très tendu
Microporeuse
Bonne résistance au nettoyage et à la rayure
Odeur faible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|---|
| Aspect final | Velouté très tendu |
| Mesure de brillance | 10 - 15 sous 60° |
| Teintes | Blanc et bases à teinter (30 000 teintes disponibles) |
| Masse volumique | 1,58 (+/- 0,05) g/cm ³ |
| Extrait sec volumique | 62 % (+/- 2 %) |
| Extrait sec massique | 80 % (+/- 2 %) |
| Rendement théorique | 13 à 14 m ² /L/couche |
| Matériel d'application | Brosse / Rouleau (laqueur polyester tissé 4/6 mm ou polyamide fil continu 8-9 mm) / Airless |
| Séchage à 23° | Sec au toucher : 6 à 7 heures Recouvrable après 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (70% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support. |
| Température d'application | Température comprise entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur supports condensants. L'humidité des bois et dérivés avant mise en peinture ne doit pas dépasser 10-12%. |
| Entretien | Lavable et lessivable classe 1 en blanc et en teinte selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998 |
| Dilution | Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% de white spirit |
| Nettoyage des outils | Au white spirit immédiatement après usage |

ELILAQUE VELOURS

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

SUPPORTS

Boiseries et métaux **en intérieur** après primaire adapté, anciennes peintures en bon état et préparées.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les supports seront préparés conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Ils doivent être **propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.** Adapter les préparations selon nécessités : décapage des anciennes peintures non adhérentes, dégraissage, ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes, primaire adapté selon support.

Sur les métaux ferreux après élimination de la rouille et dégraissage, appliquer un primaire adapté tel que **BRIOPRIMER 380** ou **BRIOTECH** avant l'application de 2 couches d'**ELILAQUE VELOURS sans dilution.**

Sur métaux non ferreux, après dégraissage et dérochage si besoin appliquer un primaire adapté tel que **BRIOTECH** (sauf Galva) avant l'application de 2 couches d'**ELILAQUE VELOURS.**

Sur anciennes peintures adhérentes en bon état, lessiver, poncer légèrement pour mater la brillance si besoin puis appliquer directement 2 couches d'**ELILAQUE VELOURS sans dilution.**

Bois (essences nationales) et dérivés : poncer, épousseter puis appliquer 1 couche d'un primaire adapté tel que **BRIOTECH** si bois tannique ou **HALOTECH** dans le cas de bois aux résines anti-oxydantes et appliquer 2 couches de **BRIOPREMIUM VELOURS** sans dilution.

Sur supports durs ou fermés (pvc, anciens plastiques durs, vernis...) appliquer après ponçage 1 couche d'un primaire adapté tel que **BRIOTECH** en blanc et 2 couches de d'**ELILAQUE VELOURS sans dilution.**

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser sur des bois exsudant des résines anti siccatives tel que (Doussié, Iroko, Padouk...) sans primaire adapté.

Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

| | |
|--------------------------------|--|
| Stockage | 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35° |
| Transport et étiquetage | Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.comptoirdelours.com |
| Conditionnement | 12,5 L - 2,5 L - 0,75 L |
| Hygiène et sécurité | Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. |
| Classification COV | Valeur limite UE (2010) (cat. A/d) : 300 g/L Ce produit contient maximum 300 g/L COV |

ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.