

ELI'O PRESTIGE VELOURS

PEINTURE ACRYLIQUE VELOUTÉE PREMIUM



VELOUTÉ

CONFORMITÉ & RÉGLEMENTATION

NF T 36005 Famille 1 – Classe 7b2

POUR QUELS SUPPORTS ?

Enduits, plâtres et dérivés

Béton

Plaques de plâtre cartonnées

Anciennes peinture adhérentes

LES + DE L'OURS

- Bel aspect velouté
- Sans reprise
- Retouches aisées
- Application possible en frais dans frais ou après 4h
- Long temps ouvert
- Très belle finition de surface
- Emissions minimisées, sans solvant et sans plastifiants
- Sans substances à effet fogging
- Diluable à l'eau et à faible odeur

PERFORMANCES TECHNIQUES

Aspect final	Mat velouté
Mesure de brillance	4,8 à 60° et 27 à 85°
Teintes	Blanc, Base M et Base TR
Densité	Env. 1,34 - 1,37 g/cm ³
Extrait sec volumique	45 % (+/- 2%)
Extrait sec massique	64 % (+/- 2%)
Rendement théorique	10 à 12 m ² /litre
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou projection airless: Angle de projection : 50° ; Buse : 0,018 - 0,021 ; Pression de projection : 120-180 bar
Séchage à 20°	A +20°C à 65 % d'humidité relative : Recouvrable après env 4 heures Complètement sec après env. 4 jours. Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée
Température d'application	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.
Entretien	Abrasion humide classe 1 selon DIN EN 13 300
Dilution	Avec max. 5 à 10% d'eau suivant le support ou le matériel utilisé
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage



CONSEILS D'EXPERT

Supports usuels du bâtiment (enduits, plâtres et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton, anciennes peintures adhérentes)

Le support doit être **solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence**, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. **La préparation des fonds sera conforme aux spécifications de D.T.U. 59.1**

Suivant le support, adapter les préparations :

- Décapage des anciennes peintures non adhérentes
- Ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes
- Dépoussiérage et nettoyage des fonds.

Application directe sur plaque de plâtre neuve possible avec une dilution de 5 à 10%

Sur anciennes peintures saines et préparées, appliquer directement deux couches d'Eli'O Prestige Velours

Sur fonds anormalement absorbants ou pulvérulents, utiliser une impression adaptée ou un fixateur

Sur anciens revêtements enlever les salissures, utiliser un apprêt approprié sans solvant

Sur taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisse, laver à l'eau avec des détergents dégraissants et laisser sécher. Utiliser une peinture isolante appropriée à base d'eau.

Bien mélanger le produit avant la mise en œuvre.

LOGISTIQUE & SÉCURITÉ

Stockage

Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés. Appliquer prochainement le matériau dilué.

Étiquetage
conformément au
règlement (CE)
n° 1272/2008[CLP]

Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.

Conditionnement

12,5 l – 2,5 l – 750 ml

Conseils de sécurité complémentaires

Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures.

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient <1 g/l COV

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL



UNE EMPREINTE POUR DEMAIN

ENVIRONNEMENT

Bien refermé le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide, ou inutilisé dans un centre REKUPO by Comptoir de l'Ours.



Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 68 34 52
Email: contact@habitationbatiment.com
EDITION SEPTEMBRE 2025
Annule et remplace les précédentes.

