



HALODECOMAT

PEINTURE ACRYLIQUE MATE PREMIUM NON LUSTRANTE

Intérieur, neuf ou en rénovation

Tous locaux, murs, plafonds, boiseries et métaux sur primaires adaptés



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 7b2

QUALITÉS DOMINANTES



Application aisée, temps ouvert élevé

Absence de reprises

Excellente adhérence, grande blancheur

Aspect final esthétique, mat profond

Lessivable et résistant au lustrage

Effet perlant, empêche la pénétration de l'eau et des tâches, entretien facile

Traité anti flashrust

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Liant | A base de copolymère acrylique phase aqueuse |
| Présentation | Peinture de consistance crémeuse |
| Aspect final | Mat |
| Mesure de brillance | < 2% à 85° |
| Tenue au feu | M1 sur support incombustible MO |
| Teintes | Blanc et base |
| Performance film | Excellente adhérence et résistance au lustrage |
| Épaisseur film sec | 34 microns / 100 g/m ² humide |
| Masse volumique | 1,30 (+/- 0,02 kg/l) |
| Extrait sec volumique | 40 % (+/- 2 %) |
| Extrait sec massique | 54 % |
| Rendement théorique | 10 à 12 m ² /litre |
| Matériel d'application | Brosse, rouleau polyamide tissé fil continu 12 mm ou rouleau microfibre HD 12 mm |
| Séchage à 20° | Hors poussières : 30 min - Sec : 1 h / Recouvrable : 6 h |
| Entretien | Lessivable : classe 1 selon la norme EN 13300 |
| Dilution | Dilution jusqu'à 5% d'eau sur fonds poreux très absorbants, boiseries imprimées, ou en application pistolet Airless |
| Nettoyage des outils | A l'eau, immédiatement après usage. |

SUPPORTS

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre), papiers, enduits et mortiers, métaux et bois imprimés, anciennes peintures préparées.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds courants murs et plafonds intérieurs bruts et absorbants, appliquer 1 couche d'impression **HYDRALKYD IMPRESS** ou 1 couche de primaire **HALOTECH** ou sur fonds peu ou non absorbants 1 couche d'**HALODECOMAT dilué à 5% d'eau** avant d'appliquer 1 ou 2 couches d'**HALODECOMAT** en finition.

Sur anciennes peintures préparées dépolies, mates appliquer 2 couches d'**HALODECOMAT sans dilution**.

Sur métaux bruts ou boiseries imprimées avec des primaires adaptés appliquer directement 2 couches d'**HALODECOMAT sans dilution**.

HALODECOMAT s'applique en 1 ou 2 couches selon les cas sur fonds convenablement préparés.

En monocouche pour les travaux d'entretien (fonds bloqués et teintes claires).

En bicouche pour des travaux de rénovation et pour une finition très soignée (éviter de travailler à l'excès le produit).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C.

Attention aux locaux non chauffés.

Notez que le produit n'atteint ses propriétés et sa dureté définitive qu'au bout de 21 jours de séchage.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

| | |
|--------------------------------|--|
| Stockage | Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°. |
| Transport et étiquetage | Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site comptoirdelours.fr |
| Conditionnement | 12,5 L - 2,5 L |
| Hygiène et sécurité | Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. |
| Classification COV | Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/L Ce produit contient maximum 10 g/L COV |

ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.