



# HALOSILANE

## PEINTURE ACRYLIQUE ADDITIVEE POLYSILOXANE D'ASPECT MATE INTENSE

- Neuf ou rénovation en intérieur
- Pour des applications de haute qualité sur murs et particulièrement pour les plafonds (grande surface)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I  
CLASSE 7b2



## QUALITÉS DOMINANTES



MAT PROFOND

- Application agréable
- Limite les risques de reprises sur les grandes surfaces exposées aux lumières rasantes
- Temps de reprise important
- Monocouche sur impression pigmentée
- Excellente opacité
- Grande blancheur
- Mat profond
- Séchage rapide
- Sans odeur
- Lavable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect final</b>	Mat profond au poché arrondi subtil
<b>Mesure de brillance</b>	1.3 à 85°
<b>Teintes</b>	Blanc et pastel
<b>Masse volumique</b>	1,41 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
<b>Extrait sec volumique</b>	37 % (+/- 2 %)
<b>Extrait sec massique</b>	57 % (+/- 2 %)
<b>Rendement théorique</b>	Monocouche : 6 à 8 m <sup>2</sup> /L - Bicouche : 8 à 12 m <sup>2</sup> /L
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, manchon polyester tissé 13 mm microfibre 12 mm ou polyamide texturé 12 à 14 mm Pistolet airless buse n° 19 - 21 dilution à 5% d'eau
<b>Séchage à 20°</b>	Sec au toucher : 2 heures. Recouvrable après 4 à 6 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
<b>Température d'application</b>	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
<b>Entretien</b>	Lavable et lessivable classe 1 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
<b>Dilution</b>	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution jusqu'à 5 %.
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau, immédiatement après usage.

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER  
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23  
Email: contact@habitationbatiment.com

**EDITION SEPTEMBRE 2024**  
Annule et remplace les précédentes.

## SUPPORTS

**Fonds courants intérieurs** (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton et dérivés, briques ou anciennes peintures adhérentes).

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

## PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)**

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :**

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

**Sur fonds bruts ou absorbants** appliquer en impression HALOPRIM ou HALOFIX pur ou dilué jusqu'à 5 % selon l'absorption du support, puis 1 ou 2 couches d'HALOSILANE.

**Sur supports neufs peu absorbants et anciennes peintures mates en bon état (ou satinées et brillantes légèrement poncées)** appliquer 1 couche d'HALOSILANE dilué à 5 % en impression puis 1 couche non diluée.

**Sur fonds tachés** (suié, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante, attendre 48 heures avant de recouvrir avec 1 ou 2 couches d'HALOSILANE.

HALOSILANE s'applique en finition en 1 ou 2 couches selon les cas sur fonds convenablement préparés.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.habitationbatiment.com">www.habitationbatiment.com</a>
<b>Conditionnement</b>	12,5 l - 2,5 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum 8 g/l COV

## GESTION DES DÉCHETS

### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.