



HYDRALKYD SOIE

PEINTURE DE FINITION SOYEUSE À BASE DE
RÉSINE ALKYDE ET ACRYLIQUE EN ÉMULSION

- Intérieur neuf ou rénovation
- Finition pour la décoration des murs et plafonds
- Application directe sur toile de verre



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Peintures,
vernis et produits
connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

QUALITÉS DOMINANTES



- Application agréable due au mixte de résines alkydes et acryliques en émulsion
- Bon temps ouvert
- Fort pouvoir couvrant
- Séchage rapide

- Sans odeur
- Rapidement recouvrable
- Bonne adhérence même sur anciennes peintures glycérophtaliques
- Lessivable

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 7b2/4a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Velours soyeux, pommelé plat (semi tendu)
Mesure de brillance	9 - 11 à 60°
Teintes	Blanc et bases à teinter (80 000 teintes disponibles)
Masse volumique	1,29 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	38,7 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	53 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 10 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon polyester tissé acrylique - microfibre - polyamide fil continu ou polyamide texturé 8 à 12 mm Pistolet airless buse de 17 à 19
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 h Recouvrable après 4 à 6 h Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Entretien	Lavable classe 1 selon le test d'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution jusqu'à 5 %
Nettoyage des outils	Eau

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524 avenue de la pompignane 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email : contact@habitationbatiment.com

EDITION JANVIER 2025
Annule et remplace les précédentes.

HYDRALKYD SOIE

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton et dérivés, bois non tanniques, briques ou anciennes peintures). **Tous types de pièces**, y compris les cuisines et salles de bains.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture**.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage léger des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts, absorbants ou boiserie non tannique : appliquer 1 couche d'HYDRALKYD IMPRESS dilué jusqu'à 5 % selon la porosité du support et 2 couches d'HYDRALKYD SOIE.

Sur anciennes peintures préparées appliquer directement 2 couches d'HYDRALKYD SOIE.

Sur métaux bruts ou déjà peints appliquer une couche d'un primaire antirouille tel que BRIOTECH et 2 couches d'HYDRALKYD SOIE.

Sur supports durs ou fermés (pvc, anciens plastiques durs, anciennes laques, métaux non ferreux, vernis...) appliquer, après ponçage une couche d'un primaire adapté tel que HALOTECH blanc ou BRIOTECH (voir fiches techniques respectives) et 2 couches d'HYDRALKYD SOIE en finition.

Sur fonds tachés (suié, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante. Attendre 24 heures avant de recouvrir puis 2 couches d'HYDRALKYD SOIE.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.comptoirdelours.fr
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) 30 g/l. Ce produit contient maximum 15 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.