



RAFALE ISOL+

PEINTURE MATE ISOLANTE SANS TENSION À BASE D'HUILE CHAULÉE

- Travaux neuf ou rénovation en intérieur
- Murs et plafonds sains ou salis, jaunis, tachés suite à un dégat des eaux, ou au feu
- Fonds difficiles nécessitant peu de tension et ancien badigeon de chaux



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

NF T 36-005
FAMILLE I - CLASSE 4a/2b



Produits, services et produits connexes - NF 130 www.nf.fr

QUALITÉS DOMINANTES



- Facilité d'application
- Matité et blancheur des huiles chaulées
- Garnissant et opacifiant
- Sans tension, adapté aux fonds fragiles
- Peut être utilisé comme impression isolante avant mise en peinture
- Bel aspect temporaire pour des chantiers en attente de finition
- Isole la plupart des taches en 2 couches
- Tapissable avec la plupart des colles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat, poché arrondi
Mesure de brillance	2 à 85°
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,58 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	61 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	79 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 12 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse - rouleau polyamide 12 mm ou polyamide fil continu 12 mm - pistolet
Séchage à 20° C	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : frais dans le frais ou après 24 h par lui-même et après 24h à 48 h selon température ambiante et hygrométrie par une finition d'aspect souhaité
Température d'application	Minimum 7°C maximum 30°C idem pour la température du support
Dilution	Prêt à l'emploi. En cas de d'application au pistolet, peut être dilué au white-spirit jusqu'à 5 %.
Nettoyage des outils	White-spirit

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs sains ou tachés (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton et dérivé, briques, bois, anciennes peintures préparés, chaux minérale).

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations telles que :

- décapage des anciennes peintures mates non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépolissage des fonds.

Sur fonds courants intérieurs secs et sains (enduits, plâtre et dérivé, plaques de plâtre cartonné, béton et dérivé, briques, anciennes peintures mates) application directe, dilution possible jusqu'à 5 % en 1^{ère} couche selon l'absorption du support.

Sur chaux, anciens badigeons secs et sains application directe sans lavage, dilution possible jusqu'à 5 % en 1^{ère} couche selon l'absorption du support.

Sur anciennes peintures adhérentes ponçage des peintures brillantes ou satinées, époussetage et application directe en 2 couches sans dilution.

Sur fonds tachés (nicotine, suie ou tache d'eau séchée, noir de fumée, bistre, tanin)

Types d'application possibles :

- 2 couches "mouillé sur mouillé" avec application de la seconde couche dès que la première couche commence à mater.
- ou 1 couche RAFALE ISOL+ et recouvrement à 24h par lui-même ou par une finition d'aspect souhaité après 24h à 48h selon température ambiante et hygrométrie.

Les taches étant constituées de multiples substances solubles, il est préférable d'effectuer un test d'efficacité après les préparations élémentaires, tels que le brossage ou le lessivage.

RAFALE ISOL+ s'applique sur des fonds convenablement préparés directement en 1 couche (si utilisé en impression isolante) ou 2 couches si chantier en attente de finition décorative.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.comptoirdelours.fr
Conditionnement	12,5 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/g) : 350 g/l Ce produit contient maximum 350 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.