



RAFALE MAT

PEINTURE MATE À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN PHASE AQUEUSE

- Murs et plafonds
- Travaux de décoration intérieure sur tout support usuel du bâtiment neuf ou ancien correctement préparé



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005
FAMILLE I, CLASSE 7b2



QUALITÉS DOMINANTES

- Blancheur élevée
- Garnissant
- Opacité
- Temps de reprise
- Grains réguliers
- Faible odeur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat
Brillant spéculaire	2 - 2.2 (angle de lecture de 60°) 2 - 2.5 (angle de lecture de 60°)
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,48 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	33 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	55 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 10 m ² /l
Matériel d'application	Brosse Rouleau polyamide méché 12 mm fil continu et microfibre 12 mm Pistolet airless : buse de 17 à 19 : 0 à 5% d'eau
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 h Recouvrable après 6 h par un produit en phase aqueuse. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (65% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Dilution	Normalement prêt à l'emploi, peut être dilué en 1 ^{ère} couche jusqu'à 5% d'eau (en volume).
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après emploi

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs neufs ou anciens en bon état (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton intérieur et dérivés, briques ou anciennes peintures).

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné application directe possible en deux couches
1^{ère} couche diluée à 5% d'eau.

Sur fonds courants enduits, plâtre et dérivés, ciment, béton, anciennes peintures,
appliquer 1 couche de RAFALE IMPRESSION puis 2 couches RAFALE MAT.

Sur fonds bruts ou absorbants application d'une couche régulière de RAFALE IMPRESSION
puis 2 couches RAFALE MAT.

Sur fonds tachés (sui, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanins...),
bloquer les fonds avec une impression isolante adaptée puis 2 couches RAFALE MAT.

RAFALE MAT s'applique en 2 couches régulières sur fonds convenablement préparés.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	12 mois en bidon d'origine. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.comptoirdelours.fr
Conditionnement	16 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE(2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum 10 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.