



## RAFALE MAT SPRAY

PEINTURE MATE À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE  
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN PHASE AQUEUSE

- Murs et plafonds
- Travaux de décoration intérieure sur tout support usuel du bâtiment neuf ou ancien correctement préparé



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



### QUALITÉS DOMINANTES



- Blancheur élevée
- Garnissant
- Opacité
- Limite de coulure élevée
- Atomisation sans brouillard
- Temps de reprise
- Grains réguliers
- Faible odeur

### CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005  
FAMILLE I, CLASSE 7b2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat tendu en spray
Brillant spéculaire	< 3 à 85°
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,47 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec volumique	32,7 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	55,3 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	6 à 9 m <sup>2</sup> /l
Matériel d'application	Pistolet airless : buse de projection : 517
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 h Recouvrable après 6 h par un produit en phase aqueuse. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (65% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après emploi

## RAFALE MAT SPRAY

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

### SUPPORTS

**Fonds courants intérieurs neufs ou anciens en bon état** (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton intérieur et dérivés, briques ou anciennes peintures)

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

### PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)**

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :**

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

**Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné** application directe possible en deux couches.

**Sur enduits, plâtre et dérivés,** ciment, béton, fonds d'anciennes peintures lessivées et mates, application d'une couche d'impression RAFALE IMPRESSION.

**Sur fonds bruts ou absorbants** application d'une couche régulière de RAFALE IMPRESSION.

**Sur fonds tachés** (sue, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanins...), bloquer les fonds avec une impression isolante adaptée.

RAFALE SPRAY s'applique au pistolet : en 2 voiles croisés.

Utiliser une buse de projection : 517 soit un angle de 50°, une largeur de jet de 225 mm et une ouverture de buse de 0,43 mm. Pression optimale pour l'atomisation : 210 à 220 bars de pression.

Distance de projection : 30 à 40 cm. Respecter le temps de séchage entre 2 voiles.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	12 mois en bidon d'origine. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.comptoirdelours.fr">www.comptoirdelours.fr</a>
<b>Conditionnement</b>	16 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE(2010) (cat. A/g) : 30 g/l Ce produit contient maximum 10 g/l COV

### GESTION DES DÉCHETS

#### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER  
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23  
Email: [contact@habitationbatiment.com](mailto:contact@habitationbatiment.com)

**EDITION SEPTEMBRE 2024**  
Annule et remplace les précédentes.