



VEIA MAT

PEINTURE MATE EN PHASE AQUEUSE À BASE DE RÉSINE VÉGÉTALE BIOSOURCÉE ET DE COMPOSANTS RENOUVELABLES

- Fonds courants intérieurs
- Murs & plafonds



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle déclassée allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CLASSIFICATION
AFNOR NF T 36-005
FAMILLE I, CLASSE 4a

COV
<1g/L

QUALITÉS DOMINANTES



- Formulée à partir d'une résine comprenant 98% de carbone biosourcé (NF EN 16640)
- Agréable à l'application
- Bon pouvoir opacifiant et garnissant
- Adapté aux chantiers HQE
- Certifiée Zone Verte Excell
- Respect des critères de développement durable pour un impact environnemental maîtrisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Résine alkyde végétale en émulsion aqueuse
Aspect final	Mat profond semi tendu
Mesure de brillance	2,0 ($\pm 0,2$) sous l'angle de 60° / 1,0 ($\pm 0,3$) sous l'angle de 85°
Teintes	Blanc + 2 bases pour système à teinter
Masse volumique	1,40 g/cm ³ ($\pm 0,03$)
Extrait sec volumique	38 % (+/-2 %)
Extrait sec massique	56 % (+/-2 %)
Rendement théorique	Environ 10 à 12 m ² /l
Matériel d'application	Brosse, rouleau polyamide tissé fil continu ou polyester tissé 12/13 mm, pistolet
Application	En 2 couches sur fond préparé
Séchage à 20° C	Hors poussière : 30 minutes* Sec : 1 h* Recouvrable : 6 h* (*temps de séchage allongés par temps froid et humide)
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Classe 2, Classe 2 (teintes)
Température d'application	Température > 8° et 35°C. Taux d'hygrométrie < 70 % d'HR
Dilution	Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau Pistolet : dilution jusqu'à 5% d'eau
Nettoyage des outils	Eau savonneuse immédiatement après utilisation. Le matériel d'application peut avoir un résidu huileux. Il est nécessaire de le nettoyer à l'eau savonneuse.

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524, avenue de la Pompignane - 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatement.com

EDITION DECEMBRE 2024
Annule et remplace les précédentes.

GROUPE HBF
www.habitationbatement.com

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs (enduits pelliculaires, plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton, briques ou anciennes peintures) des pièces sèches.

Les supports doivent être **propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du subjectile, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes
- déboussiérage des fonds

Sur fonds bruts ou absorbants application de **VEIA IMPRESSION** (adapter la dilution jusqu'à 5% par rapport à la porosité du support) puis 2 couches de **VEIA MAT**.

Sur anciennes peintures préparées appliquer 1 couche **VEIA IMPRESSION** sans dilution puis 2 couches de **VEIA MAT**.

Sur métaux bruts ou déjà peints appliquer une couche d'un primaire antirouille puis 2 couches de **VEIA MAT**.

Sur supports durs ou fermés (PVC, anciens plastiques durs, anciennes laques, vernis...) dépolir et appliquer après ponçage 1 couche de **VEIA IMPRESSION** sans dilution puis 2 couches de **VEIA MAT**.

Sur fonds tachés (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanin) recouvrir avec une impression isolante puis 2 couches de **VEIA MAT**.

Sur bois et dérivés sauf essences à tanin brossage, ponçage, époussetage éventuellement dégraissage et 1 couche de **VEIA IMPRESSION** puis 2 couches de **VEIA MAT**.

VEIA MAT s'applique en 2 couches sur fonds préparés. Attendre minimum 6 h entre les couches.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRECAUTION : ne pas appliquer en pièces humides non équipées de VMC et sujettes à forte condensation.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Se conserve 12 mois en bidon fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs (>35°C). Après ouverture, bien refermer et stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs (>35°C) sans dépasser 6 mois. Passé ce délai et selon la quantité restante dans l'emballage, le produit risque de perdre en qualité ou en capital microbiologique altérant ses propriétés ou sa couleur.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.comptoirdelours.fr
Conditionnement	0,75 l - 2,5 l - 5 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum <1 g/l COV (0,068%)

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524, avenue de la Pompignane - 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION DECEMBRE 2024
Annule et remplace les précédentes.

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont donnés à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.