

VIRTUOFIX SP

**IMPRESSION FIXANTE SEMI PIGMENTÉE
À BASE DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES
EN PHASE SOLVANT**

**Impression des fonds avant tous systèmes de ravalement
D2, D3, I1 à I4**

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I CLASSE 7b1

QUALITÉS DOMINANTES



Adapté sous tous systèmes de ravalement D2, D3, I1 à I4
Insaponifiable, résistant à l'alcalinité des enduits frais
Excellente adhérence, recommandé pour fixer les supports poreux, légèrement friables ou légèrement pulvérulents.
Pénètre et fixe les fonds, régule les supports absorbants ou légèrement farinants
Microporeux
Contient un agent fongicide de protection du film

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat
Teintes	Blanc et Pastel
Masse volumique	1,33 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	38 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	62 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	5 à 10 m ² /L
Matériel d'application	Brosse Manchon façade polyamide méché 18 à 20 mm sur structuré
Séchage à 23° et 50% d'humidité relative	Sec : 2h Recouvrable par une finition aqueuse : 12h Recouvrable par une finition solvantée : 24h Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Dilution	White-spirit, prêt à l'emploi. Dilution jusqu'à 10 % avec du white spirit selon la nature du support.
Nettoyage des outils	White spirit

SUPPORTS

Enduits à base de liant hydraulique, ciment, béton de granulats courants, neufs ou anciens, nus ou recouverts d'anciennes peintures adhérentes en bon état, briques de parement, panneaux de fibres-ciment.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.
Suivant nécessité : rendre le support propre, sain et cohésif, par grattage, brossage, lavage haute pression traitement fongicide algicide si besoin puis attendre le séchage complet avant mise en peinture, le support ne devra pas présenter plus de 5% d'humidité en masse.

Éliminer dans la mesure du possible le salpêtre par brossage et traiter la source pour éviter la réapparition.

Sur fonds bruts ou absorbants appliquer 1 couche de **BRIOFIX**, dilution jusqu'à 5 % de **white-spirit** selon absorption du support.

Sur anciennes peintures compatibles, type Pliolite® farinantes, peintures minérales à base de silicate de potassium ou chaux aérienne, laver pour éliminer le farinage et après, appliquer une couche de 200-250g/m² de **VIRTUOFIX SP**.

Sur mortier de plâtre Parisien, MPC, mortier de chaux, décapage des anciens revêtements d'imperméabilité par tout moyen approprié, limiter l'apport d'eau, si besoin de rinçage, reprise des enduits à l'aide de mortiers compatibles, vérification de l'humidité inférieure à 5% en masse, application de 200 g/m² de **VIRTUOFIX SP dilué à 10% de white-spirit**.

Sur anciennes peintures acryliques et anciens RSE, privilégier l'application de **VIRTUOFIX**.

VIRTUOFIX SP s'applique en 1 couche uniforme et peut être recouvrable par tous types de finition en ravalement hormis les finitions au silicate de potassium à moins de 5 % d'organique.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

PRÉCAUTIONS

La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre 5° et 35°C et l'hygrométrie doit être < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site comptoirdelours.fr
Conditionnement	12,5 L - 2,5 L
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/h) : 750 g/L Ce produit contient maximum 560 g/L COV

ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.