



## VIRTUOSIL FIXATIF

DILUANT ET FIXATEUR DE FOND  
À BASE DE SILICATE DE POTASSIUM

- Neuf ou rénovation
- Sur tous supports minéraux très poreux ou farinants

### CLASSIFICATION

NF 36-005 : famille 1, classe 1b1  
FD T 30-808  
(<5% de matières organiques)

### QUALITÉS DOMINANTES



- Permet de diluer les peintures de la gamme VIRTUOSIL en fonction de la nature des fonds
- Imprègne, restructure, fixe, consolide
- Régule l'absorption des fonds
- Assure une parfaite liaison entre la finition et le support
- Adapté sur fonds très poreux ou farinants
- Agit par silicification insoluble aux supports minéraux

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Liant</b>	Silicate de potassium
<b>Aspect final</b>	Liquide laiteux, incolore après séchage
<b>Teintes</b>	Incolore
<b>Densité</b>	1,07
<b>Extrait sec</b>	En poids : 14% / En volume 7,5%
<b>Rendement théorique</b>	5 à 8 m <sup>2</sup> /L en moyenne selon absorption du support
<b>Rendement pratique</b>	Les rendements ou consommations indiqués se rapportent à un support lisse et dépendent fortement de l'état et de l'absorption du support ainsi que du matériel d'application utilisé. Ils doivent être déterminés avec exactitude par des essais sur site
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau polyamide méché 18 mm, brosse carrée
<b>Séchage</b>	Sec : 4 à 6 heures* Recouvrable : 24 heures * <i>*Selon les conditions climatiques lors de l'application et la teinte choisie.</i>
<b>Conditions d'application</b>	Température >5°C et <35°C Hygrométrie <80% d'Humidité Relative.
<b>Etiquetage</b>	Néant
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau

## VIRTUOSIL FIXATIF

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

### SUPPORTS

**Tout support de nature minérale** composé principalement de silicate comme des façades en pierre, béton, enduits à base de ciment, brique RME, anciennes peintures minérales.  
Possibilité d'appliquer les systèmes VIRTUOSIL sur MPC (plâtre de Paris), se reporter au cahier technique

### PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**De manière générale, les supports doivent être conformes au DTU les concernant et notamment au DTU n°59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et adhérents.**

Les supports doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.  
Se référer au cahier technique Système VIRTUOSIL disponible sur demande dans nos points de ventes.

VIRTUOSIL FIXATIF s'applique sur supports très poreux ou farinants sans dilution en prenant soin d'essuyer les coulures et peut également servir selon les cas de diluant des finitions VIRTUOSIL (voir tableau ci dessous).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

SUPPORT	MINERAL SAIN D'ASPECT HOMOGENE ET REGULIER	MINERAL POREUX D'ASPECT HOMOGENE ET REGULIER	MINÉRAL POREUX HÉTÉROGÈNE ET IRRÉGULIER	MINERAL FAÏENCE
COUCHE DE FOND	VS Finition Lisse diluée à 10% de VS FIXATIF	VS Finition Lisse/VS Fixatif en mélange 50/50	VS Fixatif sans dilution	VS Garnissant sans dilution
COUCHE INTERMEDIAIRE		VS Finition Lisse diluée à 10% de VS FIXATIF	VS Finition Lisse diluée à 10% de VS FIXATIF	VS Finition Lisse diluée à 10% de VS FIXATIF
COUCHE DE FINITION	VS Finition Lisse ou diluée jusqu'à 10% de VS FIXATIF	VS Finition Lisse ou diluée jusqu'à 10% de VS FIXATIF	VS Finition Lisse ou diluée jusqu'à 10% de VS FIXATIF	VS Finition Lisse ou diluée jusqu'à 10% de VS FIXATIF

### PRÉCAUTIONS (voir impérativement le cahier technique VIRTUOSIL)

**Conditions d'application :** température >5°C et <35°C - Hygrométrie <80% d'Humidité Relative.

**Ne pas travailler** par temps très sec, en plein soleil, par temps de pluie, en cas d'humidité très importante ou par vent fort. Attention au risque de gel. Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitres, carrelage, pierres, menuiseries aluminium, métaux...) et nettoyer aussitôt les projections avec une éponge humide.

**La façade doit être protégée** de la pluie pendant toute la durée de l'application et de séchage du produit pendant au moins 72h.

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	12 mois en bidons d'origine fermé non entamé. A L'ABRI DU GEL.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.habitationbatiment.com">www.habitationbatiment.com</a>
Conditionnement	7,5 l - 1,5 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/h) : 30 g/l Ce produit contient maximum 30 g/l COV

### GESTION DES DÉCHETS

#### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.