



VIRTUOTECH TALOCHÉ GRAIN FIN

**FINITION D'IMPERMEABILITÉ D'ASPECT TALOCHÉ FIN
À BASE DE LIANTS ACRYLIQUE ET SILOXANE EN
PHASE AQUEUSE**

**Finition des systèmes d'imperméabilité VIRTUOTECH I1 à I4
pour le traitement des façades fissurées de < 0,5 à < 2 mm**

CLASSIFICATION

NF T 36-005 :
Famille I - classe 7b2-10c
NF T 34-722 et DTU 42.1 :
I1 à I4 selon système
NF EN 1062-1 : E5V2W3A2 à 5

QUALITÉS DOMINANTES



Granulométrie : 1 mm
Contient un agent de protection de film
Résistance à l'encrassement
Effet perlant
Excellente résistance aux intempéries et aux micro-organismes
Reste souple même à basse température
Bonne tenue des teintes
Existe aussi en grain moyen (1,5 mm)
Bénéficie d'une garantie décennale de bonne tenue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat structuré taloché grain fin
Teintes	Blanc, teintes pastel et médium Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est > 0,7 sont proscrites en extérieur
Densité	1,44 (+/- 0,02)
Extrait sec	En poids 78% (+/- 2%) En volume 68 % (+/- 2%)
Rendement théorique	1,4 kg/m ²
Matériel d'application	Déposer à la taloche inox et finir en mouvement circulaire à la taloche plastique
Séchage à 23° et 50% d'humidité relative	Sec : 2 h Hors Pluie : 12 h Recouvrable : 12 h
Dilution	Prêt l'emploi
Nettoyage des outils	Eau

SUPPORTS

Sur bétons et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments enduites au mortier de ciment traditionnel ou enduits hydrauliques monocouches, mortier plâtre chaux (MPC), briques de parement.

En rénovation des imperméabilités après étude préalable.

Ne pas appliquer en soubassement (25 cm du sol ou à rupture de remontées capillaires).

VIRTUOTECH TALOCHÉ GRAIN FIN

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément au NF DTU 42.1

Décapage des anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.

Suivant nécessité : rendre le support propre et sain par grattage, brossage, lavage haute pression traitement fongicide algicide si besoin puis attendre le séchage complet avant mise en peinture, le support ne devra pas présenter plus de 5% d'humidité en masse.

Entraver la possibilité des escargots de cheminer sur la façade (périphérie gravillonnée, traitement anti-gastéropode...).

Éliminer dans la mesure du possible le salpêtre par brossage et et traiter la source pour éviter la réapparition

Dans le cas de surfaces déjà peintes, une étude préalable est à réaliser selon l'annexe A du NF DTU 42.1.

Anciens bétons ou enduits hydrauliques poreux ou légèrement pulvérulents : après préparation, appliquer 1 couche de **VIRTUOFIX SP dilué à 5% de white spirit** ou de **VIRTUOFIX INCOLORE dilué à 30% à d'eau**.

Sur des supports normalement absorbants en béton, enduits hydrauliques, nus ou revêtus d'anciennes peintures ou d'anciens RSE adhérents en bon état et peu ou non farinants, après préparation, appliquer 1 couche de **VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT à 200 g/m²**

Sur dalles de béton cellulaire, béton banché, anciennes Pliolite* farinantes, après préparation, appliquer 1 couche de **VIRTUOFIX SP dilué à 5 % de white spirit**.

NB : Sur supports à fort relief, prévoir un essai préalable pour affiner la consommation utile à l'enrobage des crêtes.

En système I4 : sur supports à fort relief, prévoir un rabotage des crêtes pour maroufler l'ARMATURE.

Sur supports lisses, préférer les finitions talochées pour un meilleur masquage des armatures.

Classe	I1/A2	I2/A3	I3/A4	I4/A5
Épaisseur minimale de film sec selon DTU	200 µm	300 µm	400 µm	600 µm
VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT	200 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²
VIRTUOTECH INTER	—	300 g/m ²	500 g/m ²	400 g/m ²
ARMATURE BD		—	—	Armature
VIRTUOTECH INTER*	—	—	—	500 g/m ²
VIRTUOTECH TALOCHE FIN	1,4 kg/m ²	1,4 kg/m ²	1,4 kg/m ²	1,4 kg/m ²

*L'application de la 2^{ème} couche de **VIRTUOTECH INTER** peut se réaliser frais dans le frais. Préférer une réalisation après 24h de séchage de la 1^{ère} couche pour un grain plus régulier.

*NB : si lors de la préparation d'un support poreux, **VIRTUOFIX SP dilué à 5 % de white spirit** a été appliqué, **ne pas appliquer VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT**.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

PRÉCAUTIONS

La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre 5° et 35°C et l'hygrométrie doit être < 80% HR, Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil.

Il est recommandé d'utiliser un même lot de produit pour un même chantier afin d'éviter d'éventuelle variation de la teinte.

Rendre le produit parfaitement homogène en brassant suffisamment.

Ne pas appliquer en soubassement (25 cm du sol ou à rupture de remontées capillaires).

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site comptoirdelours.fr
Conditionnement	20 Kg
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/c) : 40 g/L Ce produit contient maximum 40 g/L COV

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT

524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER

Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23 - Email: contact@habitationbatiment.com

| EDITION SEPTEMBRE 2024. Annule et remplace les précédentes.

ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.