



HALOSATIN

PEINTURE DE FINITION SATINÉE ACRYLIQUE EN DISPERSION AQUEUSE

- Neuf ou rénovation en intérieur pour la décoration des murs et plafonds (toutes pièces)
- Recommandé sur toile de verre



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle déclassée allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

QUALITÉS DOMINANTES



- Forte opacité
- Bel aspect satin doux légèrement pommelé
- Recommandé sur toile de verre
- Adhérence élevée
- Résistance à l'usure
- Idéal locaux de services
- Entretien facile
- Lessivable
- Séchage rapide, remise en service rapide
- Faible odeur
- Faible COV : <1 g/L COV

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 7b2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Satin doux, poché très léger
Mesure de brillance	7 à 10 sous 60° 35 à 45 sous 85°
Teintes	Blanc et teintes pastel
Masse volumique	1,33 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	42 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	57 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	9 à 13 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon, polyamide tissé fil continu, microfibre, polyester tissé ou polyamide texturé de 9 à 12 mm Airless buse de 17 à 19
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 4 à 6 heures par un produit en phase aqueuse ou 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support. Ne pas appliquer sur support humide, condensant.
Entretien	Lavable et lessivable classe 1 pour le blanc, classe 2 pour les bases, selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution jusqu'à 5 %.
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
524 avenue de la pompignane - 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION SEPTEMBRE 2024
Annule et remplace les précédentes.

HALOSATIN

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton et dérivés, briques ou anciennes peintures adhérentes), toile de verre.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts ou absorbants appliquer en impression HALOPRIM ou HALOFIX pur ou dilué jusqu'à 5 % selon l'absorption du support puis 2 couches d'HALOSATIN.

Sur anciennes peintures préparées appliquer directement 2 couches d'HALOSATIN.

Sur métaux bruts ou déjà peints appliquer une couche d'un primaire antirouille tel que BRIOTECH puis 2 couches d'HALOSATIN.

Sur supports durs ou fermés (pvc, anciens plastiques durs, anciennes laques, métaux non ferreux, vernis...) appliquer, après ponçage une couche d'un primaire adapté tel que HALOTECH (voir fiche technique) puis 2 couches d'HALOSATIN.

Sur fonds tachés (suié, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante, puis 2 couches d'HALOSATIN.

HALOSATIN s'applique en 2 couches sur fonds préparés et directement sur toile de verre.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.comptoirdelours.fr
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum <1 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.