



# VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT

**FIXATEUR PIGMENTÉ À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE**

Neuf ou en rénovation, en extérieur

Fixateur sous tous les systèmes de revêtements d'imperméabilité I1 à I4

## CLASSIFICATION

NF T 36-005 : Famille I - classe 7b2

## QUALITÉS DOMINANTES



Opacifiant, fort pouvoir couvrant

Haut pouvoir d'adhérence

Légèrement granité fin

Assure une parfaite liaison avec les finitions

Recommandé sur les revêtements détrempés

par les produits solvantés

Contient un agent de protection de film sec

Ne projète pas

Microporeux

Insaponifiable

Faible odeur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Résine acrylique en dispersion aqueuse
<b>Performance du film</b>	Pénétrant, adhérent, microporeux
<b>Aspect final</b>	Mat profond très légèrement granité fin
<b>Brillants spéculaires</b>	0,9 - 1,1 sous 85°
<b>Teintes</b>	Blanc et teintes pastel approchantes
<b>Densité</b>	1,56 (+/- 0,02)
<b>Extrait sec</b>	En poids 66 % (+/- 2%) En volume 46 % (+/- 2%)
<b>Rendement théorique</b>	6 à 8 m <sup>2</sup> /litre - 200-250 g/m <sup>2</sup> Variable selon structure et porosité du support
<b>Matériel d'application</b>	Brosse Manchon façade polyamide méché ou torsadé 18 à 20 mm Airless prêt à l'emploi, jusqu'à 5% d'eau
<b>Séchage à 23° et 50% d'humidité relative</b>	Sec au toucher : 2 h Recouvrable : 6 h par films minces en phase aqueuse 12 h par revêtements épais en phase aqueuse
<b>Dilution</b>	Prêt l'emploi, jusqu'à 5 % d'eau en impression (adapter la dilution selon la porosité du support).
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau

## VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

### SUPPORTS

**Supports traditionnels** sains et cohérents tels que béton et dérivés, maçonneries d'éléments bruts, enduits à la chaux, enduits hydrauliques monocouches, briques, pierres, enduits au mortier de ciment traditionnel bruts, anciennes peintures adhérentes en bon état.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément selon utilisation aux DTU 59.1 OU DTU 42.1.**

Suivant nécessité : rendre le support propre, sain et cohésif, par grattage, brossage, lavage haute pression, traitement fongicide algicide si besoin puis attendre le séchage complet avant mise en peinture, le support ne devra pas présenter plus de 5% d'humidité en masse.

Éliminer dans la mesure du possible le salpêtre par brossage et traiter la source pour éviter la réapparition.

Sur supports poreux, pulvérulents ou farinants, privilégier **VIRTUOFIX INCOLORE dilué à 30 %**.

**VIRTUOTECH FIXATEUR OPACIFIANT** s'applique après préparation en une couche de 200 à 250 g/m<sup>2</sup> sous tous les systèmes de ravalement **d'imperméabilité II à I4**.

*Se référer aux fiches techniques des produits cités.*

### PRÉCAUTIONS

La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre 5° et 35°C et l'hygrométrie doit être < 80% HR, Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée.

**Ne pas appliquer** par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil.

Rendre le produit parfaitement homogène en brassant suffisamment.

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://comptoirdelours.fr">comptoirdelours.fr</a>
<b>Conditionnement</b>	15 L
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/h) : 30 g/L Ce produit contient maximum 30 g/L COV

## ENVIRONNEMENT

### GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.