



## BRIOSATIN

### PEINTURE LAQUE GLYCÉROPH TALIQUE SATINÉE

- Menuiseries bois ou métalliques intérieures
- Protection et décoration des supports bois et métaux sur primaire adapté



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

#### CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I  
CLASSE 4a

### QUALITÉS DOMINANTES



- Grande facilité d'application
- Bon enrobage des arêtes
- Ne coule pas
- Bel aspect tendu
- Opacifiante
- Microporeuse
- Résistance au nettoyage
- Odeur faible

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect final</b>	Satiné, film tendu
<b>Mesure de brillance</b>	25 à 60°
<b>Teintes</b>	Blanc et bases à teinter (30 000 teintes disponibles)
<b>Masse volumique</b>	1,53 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
<b>Extrait sec volumique</b>	63 % (+/- 2 %)
<b>Extrait sec massique</b>	81 % (+/- 2 %)
<b>Rendement théorique</b>	13 à 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Matériel d'application</b>	Brosse - rouleau (laqueur polyester tissé 4/6 mm ou polyamide fil continu 8-9 mm) - pistolet
<b>Séchage à 20°</b>	Sec au toucher : 5 à 7 heures Recouvrable après 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
<b>Température d'application</b>	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
<b>Entretien</b>	Lavable et lessivable classe 1 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998
<b>Dilution</b>	Néant, prêt à l'emploi
<b>Nettoyage des outils</b>	White-spirit

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
Future Building II - 1280, avenue des Platanes - 34970 LATTES  
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23  
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION JANVIER 2017  
Annule et remplace les précédentes.

## SUPPORTS

Menuiseries intérieures bois ou métalliques préparées, anciennes peintures préparées.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

## PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)**

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :**

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage, époussetage des anciennes peintures satinées ou brillantes.

**Sur les métaux** après élimination de la rouille et dégraissage, appliquer un primaire adapté tel que BRIOPRIMER 380 ou BRIOTECH et 2 couches de BRIOSATIN sans dilution.

**Sur anciennes peintures adhérentes en bon état,**

lessiver, poncer légèrement pour mater la brillance si besoin puis puis appliquer directement 2 couches de BRIOSATIN.

**Sur fonds bruts ou absorbants,** application d'une couche de BRIOPRIM ou BRIOPRIMER 380 et 2 couches de BRIOSATIN sans dilution.

**Bois et dérivés** poncer, épousseter puis appliquer une couche d'un primaire adapté tel que BRIOTECH (ou HALOTECH si bois non tannique) et 2 couches de BRIOSATIN sans dilution.

**Sur supports durs ou fermés** (pvc, anciens plastiques durs, vernis...) appliquer après ponçage une couche d'un primaire adapté tel que HALOTECH et 2 couches de BRIOSATIN sans dilution.

BRIOSATIN s'applique en 2 couches (adapter la dilution suivant la porosité du support).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

## PRÉCAUTIONS

**Ne pas utiliser** sur des bois exsudant des résines anti siccatives (doussié, iroko, padouk...).

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.habitationbatiment.com">www.habitationbatiment.com</a>
<b>Conditionnement</b>	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/d) : 300 g/l Ce produit contient maximum 300 g/l COV

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
Future Building II - 1280, avenue des Platanes - 34970 LATTES  
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23  
Email: [contact@habitationbatiment.com](mailto:contact@habitationbatiment.com)

**EDITION JANVIER 2017**  
Annule et remplace les précédentes.

## GESTION DES DÉCHETS

### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.