



HYDRALKYD IMPRESS

IMPRESSION POLYVALENTE A BASE DE RESINE ACRYLIQUE ET ALKYDE EN EMULSION

- Neuf ou rénovation en intérieur
- Fonds courants du bâtiment (hors métaux) pour la préparation des murs, plafonds et menuiseries bois



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle déclassée allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

QUALITÉS DOMINANTES



- Application agréable
- Nourrit et régule l'absorption des fonds avant finition, papier peint ou revêtement mural
- Bonne opacité
- Bonne adhérence sur anciennes peintures et sur le bois
- Rapidement recouvrable
- Odeur faible
- Faible C.O.V

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 7b2/4a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat
Mesure de brillance	2 à 85°
Teintes	Blanc
Masse volumique	1,47 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	43 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	60 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 10 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon polyester tissé - polyamide fil continu ou polyamide texturé de 12 à 13 mm. Pour un grain plus serré en menuiserie : - Manchon laqueur polyester 4/6 mm ou polyamide fil continu 9 mm - Pistolet.
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 4 à 6 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	Sur boiseries non peintes, fonds poreux très absorbants ou application pistolet airless dilution jusqu'à 5%
Nettoyage des outils	Eau

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
Future Building II - 1280, avenue des Platanes - 34970 LATTES
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION JUILLET 2018
Annule et remplace les précédentes.

HYDRALKYD IMPRESS

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton intérieur et dérivés, briques, bois et dérivés non tanniques, anciennes peintures adhérentes.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage léger des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts ou absorbants appliquer HYDRALKYD IMPRESS (adapter la dilution jusqu'à 5 % selon la porosité du support) et appliquer 2 couches de finition d'aspect souhaité.

Sur anciennes peintures préparées appliquer HYDRALKYD IMPRESS sans dilution. puis appliquer 2 couches de finition d'aspect souhaité.

Sur bois et dérivés (non tannique et non gras) : appliquer HYDRALKYD IMPRESS dilué jusqu'à 5 % selon porosité du support et 2 couches de finition d'aspect souhaité.

Sur fonds tachés (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante attendre 48 heures avant de recouvrir avec 2 couches de finition d'aspect souhaité.

HYDRALKYD IMPRESS s'applique en 1 couche sur fonds sains convenablement préparés.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/g) 30 g/l. Ce produit contient maximum 1 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.